

<b>Datenblatt Nr. 9104 .04</b>	<b>Qualitätsmanagement- system</b>	
<b>Aktualisiert 23.03.2015</b>	<b>Material-Datenblatt</b>	

## Ökodol<sup>®</sup> Turbo 0,5 - 2,5 mm

Behandelter Dolomit, speziell für die Behandlung von belebtem Schlamm

### Charakterisierung

Ökodol Turbo wird speziell für die Behandlung von Belebtschlamm in Kläranlagen hergestellt. Die Produktion erfolgt mit Hilfe von speziellen mechanischen und thermischen Verfahren unter Herbeiführung genau definierter Reaktionen. Ökodol besteht zu über 99 % aus Verbindungen von Calcium und Magnesium, welche im Wasser und Abwasser natürlich vorkommen. Es werden keinerlei wasser- oder abwasserfremde Bestandteile eingebracht.

Ökodol ist in verschiedenen Korngrößen verfügbar.

Der Einsatz erfolgt in einem europaweit zum Patent angemeldeten Verfahren.

Neben der Nutzung zur Behandlung von Belebtschlamm ist zudem eine Nutzung für die Geruchsreduzierung bei Biomüll, der Kompostierung und im Bereich der Landwirtschaft möglich.

**Lieferform** im Big Bag

<b>Chemische Analyse</b>									
Verbindung	CaO	MgO	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	Glühverlust
MA.-%	43,0	30,2	0,04	0,06	0,02	< 0,01	< 0,01	< 0,01	26,5
<b>Mineralogische Zusammensetzung</b>									
CaCO <sub>3</sub>			60,2	MA.-%					
freies Ca			9,3	MA.-%					
freies MgO			30,2	MA.-%					
Restbestandteile			0,4	MA.-%					
<b>Physikalische Daten</b>									
Schüttdichte			1,04	g/ml					
pH-Wert			11						
Löslichkeit in H <sub>2</sub> O			3	%					
<b>Kornaufbau</b> DIN 18123									
Mittlere Korngröße			1,75	mm		(D50-Wert)			
Sollte die Siebanalyse nicht beiliegen, kann die jeweils aktuelle Siebanalyse bei Bedarf im Dolomitwerk der Firma Schöndorfer in Oberjettenberg angefordert werden.									

Oberjettenberg 8

D-83458 Schneizlreuth

Telefon: +49 8651 9682 0

Telefax: +49 8651 9682 26

Überschreitungen von 100 % in der Summe der einzelnen Inhaltstoffe beruhen auf geringfügigen Toleranzen in den Analysen und Rundungsfehlern.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte oder Mittelwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt in der Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Auskünfte über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen geben wir gerne, falls erwünscht.

Verkäufe erfolgen gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.