

Datenblatt Nr. 9002 .02	Qualitätsmanagement- system	
Aktualisiert 22.10.2020	Material-Datenblatt	

Teilkalziniertes Dolomit K 0

Dolomit-Teilkalzinat 0,5 - 1,25 mm

Charakterisierung

Teilkalziniertes Dolomit wird durch Kalzinieren von Rohdolomit bei Temperaturen um 850 °C erhalten. Gegenüber Rohdolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ hat eine partielle Entsäuerung zu $\text{CaCO}_3 * \text{MgO}$ stattgefunden.

Es werden verschiedene Körnungen geliefert.

Haupteinsatzgebiete sind der Einsatz als Filtermaterial für die Aufbereitung von Trinkwasser und als Trägermaterial für Reagenzien in der Abgasreinigung. Teilkalziniertes Dolomit entspricht den Vorgaben der DIN EN 1017, Typ A.

Lieferform lose, im Big Bag oder abgesackt

Chemische Analyse									
Verbindung	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	Glühverlust
MA.-%	39,2	27,5	0,02	0,03	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	33,2
Mineralogische Zusammensetzung									
CaCO ₃		69,9	MA.-%						
freies CaO	<	1,0	MA.-%						
MgCO ₃		4,7	MA.-%						
freies MgO		25,2	MA.-%						
Restbestandteile		0,1	MA.-%						
Physikalische Daten									
Reindichte		3,33	g/ml	DIN ISO 787, Teil 10					
Schüttdichte		1,10	g/ml						
pH-Wert		11	DIN ISO 787, Teil 9						
Löslichkeit in H ₂ O		0,38	%						
Kornaufbau DIN 18123									
Mittlere Korngröße		0,7	mm	(D50-Wert)					
Sollte die Siebanalyse nicht beiliegen, kann die jeweils aktuelle Siebanalyse bei Bedarf im Dolomitwerk der Firma Schöndorfer in Oberjettenberg angefordert werden.									

Oberjettenberg 8

D-83458 Schneizlreuth

Telefon: +49 8651 9682 0

Telefax: +49 8651 9682 26

Überschreitungen von 100 % in der Summe der einzelnen Inhaltstoffe beruhen auf geringfügigen Toleranzen in den Analysen und Rundungsfehlern.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte oder Mittelwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt in der Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Auskünfte über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen geben wir gerne, falls erwünscht.

Verkäufe erfolgen gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Datenblatt Nr. 9102 .02	Qualitätsmanagement- system	Dolomitwerk Jettenberg Schöndorfer GmbH 
Aktualisiert 22.10.2020	Material-Datenblatt	

Teilkalziniertes Dolomit K 1

Dolomit-Teilkalzinat 0,5 - 2,5 mm

Charakterisierung

Teilkalziniertes Dolomit wird durch Kalzinieren von Rohdolomit bei Temperaturen um 850 °C erhalten. Gegenüber Rohdolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ hat eine partielle Entsäuerung zu $\text{CaCO}_3 * \text{MgO}$ stattgefunden.

Es werden verschiedene Körnungen geliefert.

Haupteinsatzgebiete sind der Einsatz als Filtermaterial für die Aufbereitung von Trinkwasser und als Trägermaterial für Reagenzien in der Abgasreinigung. Teilkalziniertes Dolomit entspricht den Vorgaben der DIN EN 1017, Typ A.

Lieferform lose, im Big Bag oder abgesackt

Chemische Analyse									
Verbindung	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	Glühverlust
MA.-%	39,2	27,5	0,02	0,03	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	33,2
Mineralogische Zusammensetzung									
CaCO ₃		69,9	MA.-%						
freies CaO	<	1,0	MA.-%						
MgCO ₃		4,7	MA.-%						
freies MgO		25,2	MA.-%						
Restbestandteile		0,1	MA.-%						
Physikalische Daten									
Reindichte		3,33	g/ml	DIN ISO 787, Teil 10					
Schüttdichte		1,13	g/ml						
pH-Wert		11	DIN ISO 787, Teil 9						
Löslichkeit in H ₂ O		0,34	%						
Kornaufbau DIN 18123									
Mittlere Korngröße		1,75	mm	(D50-Wert)					

Sollte die Siebanalyse nicht beiliegen, kann die jeweils aktuelle Siebanalyse bei Bedarf im Dolomitwerk der Firma Schöndorfer in Oberjettenberg angefordert werden.

Oberjettenberg 8

D-83458 Schneizlreuth

Telefon: +49 8651 9682 0

Telefax: +49 8651 9682 26

Überschreitungen von 100 % in der Summe der einzelnen Inhaltstoffe beruhen auf geringfügigen Toleranzen in den Analysen und Rundungsfehlern.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte oder Mittelwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt in der Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Auskünfte über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen geben wir gerne, falls erwünscht.

Verkäufe erfolgen gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Datenblatt Nr. 9202 .02	Qualitätsmanagement- system	Dolomitwerk Jettenberg <i>Schöndorfer GmbH</i> 
Aktualisiert 22.10.2020	Material-Datenblatt	

Teilkalziniertes Dolomit K 2

Dolomit-Teilkalzinat 2,0 - 4,5 mm

Charakterisierung

Teilkalziniertes Dolomit wird durch Kalzinieren von Rohdolomit bei Temperaturen um 850 °C erhalten. Gegenüber Rohdolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ hat eine partielle Entsäuerung zu $\text{CaCO}_3 * \text{MgO}$ stattgefunden.

Es werden verschiedene Körnungen geliefert.

Haupteinsatzgebiete sind der Einsatz als Filtermaterial für die Aufbereitung von Trinkwasser und als Trägermaterial für Reagenzien in der Abgasreinigung. Teilkalziniertes Dolomit entspricht den Vorgaben der DIN EN 1017, Typ A.

Lieferform lose, im Big Bag oder abgesackt

Chemische Analyse

Verbindung	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	Glühverlust
MA.-%	39,2	27,5	0,02	0,03	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	33,2

Mineralogische Zusammensetzung

CaCO ₃	69,9 MA.-%
freies CaO	< 1,0 MA.-%
MgCO ₃	4,7 MA.-%
freies MgO	25,2 MA.-%
Restbestandteile	0,1 MA.-%

Physikalische Daten

Reindichte	3,33 g/ml	DIN ISO 787, Teil 10
Schüttdichte	1,14 g/ml	
pH-Wert	11	DIN ISO 787, Teil 9
Löslichkeit in H ₂ O	0,27 %	

Kornaufbau DIN 18123

Mittlere Korngröße 3,08 mm (D50-Wert)

Sollte die Siebanalyse nicht beiliegen, kann die jeweils aktuelle Siebanalyse bei Bedarf im Dolomitwerk der Firma Schöndorfer in Oberjettenberg angefordert werden.

Oberjettenberg 8

D-83458 Schneizlreuth

Telefon: +49 8651 9682 0

Telefax: +49 8651 9682 26

Überschreitungen von 100 % in der Summe der einzelnen Inhaltstoffe beruhen auf geringfügigen Toleranzen in den Analysen und Rundungsfehlern.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte oder Mittelwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt in der Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Auskünfte über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen geben wir gerne, falls erwünscht.

Verkäufe erfolgen gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.